

## 試験成績書

1. 試料名： 独立気泡ポリエチレンフォーム  
サンプルカ L-1400

## 2. 試験結果

試験方法	試験項目	単位	測定値	
JIS K 6767	見掛け密度	kg/m <sup>3</sup>	65	
	引張強さ	MPa	0.96	
	伸び	%	100	
	圧縮応力	10%	kPa	115
		25%		140
		50%		220
	圧縮永久歪 (圧縮率25%)	開放30分後	%	4.5
		開放24時間後		2.0
	熱的安定性 (加熱寸法変化率)	%	-0.4	
JIS A 1412-2	熱伝導率 (at 0°C)	W/m・K	0.043	

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



← 各試験項目の測定方法は、  
左記QRコードにアクセスしていただき、「物性測定方法について」をご参照をお願いいたします。