

# 試験成績書

1. 試料名： 独立気泡ポリエチレンフォーム  
 サンプルカ L-2500

2. 試験結果

試験方法	試験項目		単位	測定値
JIS K 6767	見掛け密度		kg/m <sup>3</sup>	30
	引張強さ		MPa	0.43
	伸び		%	175
	圧縮応力	10%	kPa	30
		25%		50
		50%		115
	圧縮永久歪 (圧縮率25%)	開放30分後	%	10.1
		開放24時間後		3.6
熱的安定性 (加熱寸法変化率)		%	-2.1	
JIS A 1412-2	熱伝導率 (at 0°C)		W/m・K	0.033

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



← 各試験項目の測定方法は、  
 左記QRコードにアクセスしていただき、「物性測定方法について」をご参照をお願いいたします。